

5. MC-Bauchemie компания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mc-bauchemie.ru/products/товарный-бетон.546/>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 30.05.2016).

6. Каталог продукции BASF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nt-stroy.ru/pdfdoc/buklet/basf-katalog-produkcii.pdf>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 30.05.2016).

7. Sika Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://rus.sika.com/ru/solutions\\_products/stroy/proizvodstvo\\_betona/02a001sa99/02a001sa99100/02a001sa99105.html](http://rus.sika.com/ru/solutions_products/stroy/proizvodstvo_betona/02a001sa99/02a001sa99100/02a001sa99105.html). – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.05.2016).

8. Штайнберг Хеми. Новейшие химические добавки в технологии бетонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shtainberg.ru/>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.05.2016).

9. Полипласт. Химические добавки. Смеси сухие строительные. Клеевые материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.polyplast-un.ru/products/stroitel'naya-otrasl/dobavki-dlya-betonov/protivomoroznyie-dobavki.html>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 30.05.2016).

**Буйко О.В.** – к.т.н., доцент кафедры «Строительные материалы» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, E-mail: [olparis@mail.ru](mailto:olparis@mail.ru).

УДК 691.32

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БУРОУГОЛЬНЫХ ЗОЛ-УНОСА

**О. В. Буйко, Е. И. Кириченко, А. К. Логинова**

Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул

*Смешанные цементно-золевые вяжущие при высоком содержании в них буроугольной высококальциевой золы привлекательны для производства бетонных и железобетонных изделий с экономической точки зрения, но имеют ряд технологических недостатков. Одной из проблем являются короткие сроки сохранения удобоукладываемости бетонных смесей на подобных вяжущих. Возможный путь решения задачи – применение замедляющих схватывание добавок. В статье приведены данные исследований по определению влияния на изменение во времени подвижности смешанных вяжущих и бетонных смесей с содержанием зол-уноса более пятидесяти процентов.*

**Ключевые слова:** *портландцемент, буроугольная высококальциевая зола (ВКЗ), смешанное вяжущее, органические кислоты, бетонная смесь, сроки схватывания, удобоукладываемость, бетон, прочность.*

В настоящее время сложно представить процесс производства бетонных смесей без использования химических и минеральных добавок. Применение химических добавок при производстве бетона позволяет значительно снизить расход цемента, изменить удобоукладываемость бетонной смеси, повысить прочностные и эксплуатационные характеристики. Кроме того, для современного строительства является актуальной разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, например, применение промышленных отходов в качестве сырья для производства строительных материалов. Но такие материалы имеют ряд особенностей, которые снижают их популярность среди производителей ЖБИ.

Зола-уноса ТЭЦ получили наибольшее распространение в качестве техногенных активных минеральных добавок в бетон или портландцемент. Применение в портландцементных бетонах высококальциевых зол (ВКЗ) от сжигания буроугольных зол ТЭЦ целесообразно с экономической точки зрения, однако приводит к ряду технологических проблем. В первую очередь это связано с нестабильностью химического состава ВКЗ. Второй момент – это свободный оксид кальция, который при введении золы в бетонную смесь оказывает существенное влияние на её реологические характеристики.

Для получения смешанных вяжущих в работе применялся рядовой ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2003 (ПЦ400Д20), а также

буроугольные золы-уноса с содержанием СаО свободного от 3,1-5,5%. Высококальциевая зола без замедляющих добавок имеет очень короткие по сравнению с портландцементом (ПЦ) сроки схватывания: 2-7 минут – начало, 5-14 минут – конец схватывания. В связи с этим, применение таких материалов в качестве самостоятельного или основной части комплексного портландцементного вяжущего проблематично.

Существует ряд химических добавок, позволяющих регулировать сроки схватывания портландцементных материалов. Эти добавки были применены в эксперименте для увеличения продолжительности времени до начала структурообразования и в зольных системах.

Сахара хорошо известны как вещества, которые, при введении в портландцементные




Рисунок 1 – Сроки схватывания чистозольных систем при введении добавки-замедлителя сахара в различной дозировке от массы ВКЗ

материалы, приводят к существенному замедлению их структурообразования, вплоть до полного прекращения гидратации. При введении сахара в дозировке от 0,1 до 1% в чистозольные системы наблюдается увеличение продолжительности схватывания в 2-8 раз по сравнению с ВКЗ без добавки (рисунок 1), однако общая продолжительность сроков схватывания не превысила 15 минут.

Такие органические кислоты, как муравьиная, лимонная, винная являются хорошо известными замедлителями структурообразования портландцементных систем. В работе применялись винная (ВК) и лимонная (ЛК) кислоты. Их дозировка в чистозольных системах варьировалась от 0,1 до 1% от массы золы.




Рисунок 2 – Сроки схватывания чистозольных систем при введении винной кислоты с дозировкой от 0,1 до 1%




Рисунок 3 – Сроки схватывания чистозольных систем при введении лимонной кислоты с дозировкой от 0,1 до 1%




Рисунок 4 – Сроки схватывания смешанных цементно-зольных композиций без замедляющих компонентов

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БУРОУГОЛЬНЫХ ЗОЛ-УНОСА

Результаты эксперимента показали, что ВК и ЛК являются хорошими замедлителями не только для цементных, но и для зольных систем (рисунки 2, 3). Повышенная дозировка (более 0,1% от массы вяжущего) органических кислот приводит к существенному, даже по сравнению с «чистым» ПЦ, увеличению промежутка времени до начала схватывания на 20-180%, то есть до 60-140 минут, в зависимости от вида и количества введенной в ВКЗ добавки. При этом время от начала до конца схватывания составляет всего лишь 20-40 минут.

При отсутствии замедляющих добавок смешанное цементно-зольное вяжущее имеет более длительные по сравнению с чисто-зольными системами сроки начального структурообразования (таблица 1). Но по сравнению с «чистым» цементом эти сроки, особенно конец схватывания, значительно короче.

Комплексное цементно-зольное вяжущее при относительно небольшом количестве бурогоугольной золы (до 40%) обладает практически такими же сроками схватывания, как и «чистый» портландцемент и не требуют дополнительного замедления. Заметное изменение темпов начального структурообразования у смешанных составов наблюдается при замене портландцемента на 40% и более золой-уноса. При этом начало схватывания у смешанных композиций незначительно отличаются от «чистого» ПЦ, но конец схватывания уменьшается в 2-3 раза (рисунок 4).

При увеличении в составе смешанного вяжущего количества высококальциевой бурогоугольной золы происходит пропорциональное сокращение времени как до начала, так и до конца процесса начального структурообразования. Однако высокие концентрации органических замедлителей в составе ПЦ материалов приводят не только к замедлению схватывания, но и твердения, а это оказывает

Таблица 1 – Сроки схватывания смешанных цементно-зольных композиций

Состав вяжущего		Сроки схватывания	
ПЦ,%	ВКЗ,%	Начало	Конец
100	0	50 мин	190 мин
70	30	47 мин	125 мин
60	40	43 мин	135 мин
50	50	40 мин	115 мин
40	60	20 мин	53 мин

Таблица 2 – Прочность цементно-зольных составов, твердевших при тепловлажностной обработке

Состав вяжущего		ВК,%	ЛК,%	Прочность, МПа образцы 2х2х2 см, твердение в условиях ТВО (режим 3+6+3 ч, t=60°C)	
ПЦ,%	ВКЗ,%			1 <sup>е</sup> сутки после ТВО	28 <sup>ые</sup> сутки до-полнительного твердения в н.у.* после ТВО
100	0	0	0	23	89
0	100	0	0	14	30
50	50	0	0	17	62
50	50	0,1	0	8	37
50	50	0	0,1	3	41

Примечание: \* – н.у.: нормальные условия твердения (влажность ≈100%, температура +20 ±2°C)

существенное влияние на величину как ранней, так и поздней прочности затвердевших образцов. Поэтому дозировка таких веществ должна быть строго ограничена.

Результаты экспериментов (таблица 2), проведенных на образцах из портландцементного, зольного и смешанного цементно-зольного вяжущего показали, что на величину прочности составов, полученную сразу после тепловлажностной обработки (ТВО), присутствие замедлителей оказывает даже большее значение, чем снижение в составе вяжущего количества портландцемента. В процессе дальнейшего твердения роль винной и лимонной кислоты перестает быть определяющей в темпе набора прочности образцов и на первый план выходит величина замещения портландцемента золой.

При нормальных условиях твердения (рисунок 5) очень четко прослеживается влияние состава вяжущего и наличия замедляющих добавок на темпы набора и конечную величину прочности образцов.

Составы на смешанном вяжущем, состоящем из 50% портландцемента и 50% высококальциевой золы, приобретают к 28 суткам почти пропорционально содержанию портландцемента сниженные значения прочности, хотя в начальный период (1-3 суток) нормального твердения величина и скорость набора прочности аналогична «чистоцементному» составу (рисунок 5). Наличие в составе композиций лимонной или винной кислоты еще более снижает величину приобретаемой образцами прочности.




Рисунок 5 – Влияние лимонной и винной кислот на набор прочности в нормальных условиях смешанного высокозольного портландцементного вяжущего

Таким образом, применение смешанного высокозольного портландцементного вяжущего при содержании в нем более 40 % бурогоугольной золы, для получения приемлемых сроков схватывания обязательно должно сопровождаться введением замедляющих компонентов, причём в таких дозировках, которые существенно не понизят его прочностные характеристики.

Анализ сохраняемости удобоукладываемости бетонных смесей проводился с учетом результатов, полученных при исследовании зольного и цементно-зольного вяжущего. Для исследования был выбран состав, содержащий 50% портландцемента и 50% ВКЗ, как наиболее приемлемый и с экономической, и с технологической точки зрения. Расход материалов для бетонных смесей был принят с учетом получения марки по подвижности смеси П2 и П4, при проектной марке бетона М350 (В25). В соответствии с ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности» за показатель сохраняемости подвижности принимают время, в минутах, в течение которого смесь в процессе своего выдерживания после окончания перемешивания теряет подвижность в пределах:

Начальная осадка, см	Конечная осадка, см
8	2
16	10

Результаты эксперимента на бетонных смесях П2 (В25) показали, что при замене половины портландцемента на бурогоугольную золу дозировка добавок-замедлителей достаточная в составах на вяжущем, не обеспечивает сохранения проектной подвижности бетонной смеси в течение хотя бы 45 минут (таблица 3).

Более подвижная бетонная смесь (П4) при наличии в ней тех же замедлителей теряет свою удобоукладываемость не так значительно, как бетонная смесь П2. Через 30 минут от начала затворения бетонная смесь П2 имела около 30% от начальной осадки конуса, а бетонная смесь П4 через те же 30 минут – около 40-60% (таблицы 3, 4).

Дополнительное введение в бетонную смесь П4 суперпластификатора С-3 для снижения водовяжущего отношения привело к изменению эффективности замедлителей: в суперпластифицированных смесях более высокую величину сохраняемости обеспечила добавка не лимонной, а винной кислоты (рисунок 6). Однако общее время допустимой величины удобоукладываемости также не превысило 30 минут.

### ВЫВОДЫ

1. Смешанное цементно-зольное вяжущее при содержании в нем высококальциевых зол-уноса более 40% для получения требуемой продолжительности схватывания требует введения замедляющей добавки.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БУРОУГОЛЬНЫХ ЗОЛ-УНОСА




Рисунок 6 – Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси П4 (В25) на цементно-зольном вяжущем, в зависимости от наличия и вида введенных добавок

Таблица 3 – Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси П2 (В25)

Вяжущее, %		Добавки, %		Водовяжущее отношение	Δ ОК во времени							
ПЦ	ВКЗ	ВК	ЛК		0 мин		15 мин		30 мин		45 мин	
					см	%	см	%	см	%	см	%
100	0	0	0	0,5	8	100	7	87,5	6,3	78,8	5,5	68,8
50	50	0,1	0	0,48	8,5	100	5	58,8	2,5	29,4	0	0
50	50	0	0,1	0,46	6,25	100	3,5	56	1,5	24	0	0

Таблица 4 – Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси П4 (М350)

Вяжущее, %		Добавки, %			В/В	Δ ОК во времени, ( см/%)							
ПЦ	ВКЗ	ВК	ЛК	С-3		0 мин		15 мин		30 мин		45 мин	
						см	%	см	%	см	%	см	%
100	0	0	0	0	0,56	17	100	16	94	14	82	10	58,8
50	50	0	0,1	0	0,54	16	100	11	68,8	9	56,3	5,5	34,4
50	50	0,1	0	0	0,49	16	100	10	62,5	6	37,5	1	6,3
50	50	0	0,1	0,5	0,5	16	100	9	56,3	6,5	40,6	0,8	5
50	50	0,1	0	0,5	0,45	16	100	10,5	65,6	9	56,3	2,8	17,5

2. Лимонная и винная кислоты являются эффективными замедлителями раннего структурообразования композиций, содержащих высококальциевую золу.

3. Дозировка добавок-замедлителей достаточная в составах на смешанном вяжущем, не обеспечивает сохранения проектной подвижности бетонной смеси в течение более 45 минут.

4. Меньшая потеря удобоукладываемости наблюдается у более подвижных бетонных смесей на смешанном цементно-зольном вяжущем, особенно при их дополнительном

пластифицировании. Наличие суперпластификатора в смеси меняет эффективность добавок-замедлителей.

**Буйко О.В.** – к.т.н., доцент кафедры «Строительные материалы» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, E-mail: olparis@mail.ru.

**Кириченко Е.И.** – студентка ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

**Логина А.К.** – студентка ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова.