

эфира.

Следует отметить, что предложенная методика не относится к разряду экспрессных при проведении термостатирования образцов при температуре 90 °С, однако, она является безопасной и дает полноценное представление о химической стойкости опытных образцов в соответствии с критерием стоящей на вооружении в отрасли методики [8], но с использованием современной аналитической базы.

### ВЫВОДЫ

Разработан безопасный метод оценки химической стойкости НЦ с применением хроматографического анализа газообразных продуктов распада. Данный метод апробирован на образцах НЦ из хлопка и альтернативных видов целлюлозы (мискантуса и плодовых оболочек овса), показана перспективность его использования для исследования характеристик поисковых НЦ.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жегров Е.Ф., Милехин Ю.М., Берковская Е.В. Химия и технология баллистических порохов, твердых ракетных и специальных топлив: в 2-х т. – Технология: монография. – М.: РИЦ МГУП им. И. Федорова, 2011. – Т.1. – С. 95-103.
2. Питеркин Р.Н., Просвирнин Р.Ш., Петров Е.А. Технология нитроэфиров и нитросодержащих промышленных взрывчатых веществ. – Монография. – Бийск: Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2012. – С. 252-256.
3. Торгун, И.Н. Лен в пороховой промышленности / И.Н. Торгун [и др.]. – М.: ФГУП «ЦНИИХМ», 2012. – 248 с.
4. Будаева В.В., Митрофанов Р.Ю., Золотухин В.Н., Сакович Г.В. Новые сырьевые источники целлюлозы для технической химии // Вестник Казанского технологического университета. – Казань: Издательство КГТУ. – 2011. – № 7. – С. 205-212.
5. Якушева А.А., Будаева В.В., Бычин Н.В., Сакович Г.В. Получение и стабилизация нитратов целлюлозы из плодовых оболочек овса // Ползуновский

вестник. – 2013. – № 1. – С. 211-215.

6. Якушева А.А., Золотухин В.Н., Будаева В.В., Митрофанов Р.Ю. Нитраты целлюлозы из российского мискантуса и отходов злаков / Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы V Всерос. конф., Барнаул, 24-26 апреля 2012 г. // Под ред. Н.Г. Базарновой, В.И. Маркина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – С. 46-48.

7. Якушева А.А. Стабилизация нитратов целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса / Молодежь и наука на Севере: материалы III Всероссийской молодежной научной конференции, 22-26 апреля 2013 г., г. Сыктывкар: в 2-х т. / Коми научный центр УрО РАН. – Сыктывкар: Редакционно-издательский отдел Коми научного центра УрО РАН, 2013. – Т. 2. – С. 69-70.

8. ГОСТ В 10836. Нитроцеллюлоза. Метод определения химической стойкости. Издание официальное. – М.: Издательство стандартов, 1975. – С. 44-49.

**Вдовина Наталья Павловна**, руководитель группы, кандидат технических наук ОАО «ФНПЦ «Алтай», vdovina-n-p@mail.ru, ул. Социалистическая, 16, Бийск, 659322, Россия. Тел.: (3854) 301393, 301050; факс: (3854) 311309, 253403.

**Будаева Вера Владимировна**, заведующая лабораторией биоконверсии, кандидат химических наук, доцент Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), budaeva@ircet.ru, ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Россия. Тел. (3854) 30-59-85, факс (3854) 30-17-25.

**Якушева Анна Александровна**, младший научный сотрудник лаборатории биоконверсии, аспирант Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), Yakusheva89\_21.ru@mail.ru, ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Россия. Тел. (3854) 30-59-85, факс (3854) 30-17-25.

УДК 661.728.7:577.152.3

## ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ

Т.П. Щербакова<sup>1</sup>, Е.В. Удоротина<sup>1</sup>, Е.И. Макарова<sup>2</sup>, В.В. Будаева<sup>2</sup>

*Исследовано влияние механохимических и химических воздействий на физико-химические характеристики и функциональный состав лигноцеллюлозы соломы ржи. Проведено тестирование полученных лигноцеллюлоз в качестве субстратов для гидролиза комплексным фер-*

ментным препаратом. Установлена зависимость реакционной способности субстратов к ферментации от способа их получения.

*Ключевые слова:* лигноцеллюлозные материалы, солома ржи, механохимические обработки, ферментативный гидролиз, редуцирующие вещества.

### ВВЕДЕНИЕ

Разработка эффективных технологий преобразования растительного сырья для процесса получения биотоплива второго поколения стала приоритетным вопросом для общества в силу увеличивающейся потребности в топливе, создавших экологических проблем и сокращения энергетически полезных ископаемых. Перспективным направлением исследований в этой области по-прежнему является изучение ферментативного гидролиза для преобразования лигноцеллюлозной биомассы.

Для успешного процесса ферментативного гидролиза растительных полимеров любого биологического происхождения необходимо: использование эффективных для субстрата ферментных препаратов, предварительная подготовка растительного сырья (подготовка субстрата), разработка оптимальных параметров процесса ферментации [1-3].

Необходимым условием гидролитической реакции является непосредственный контакт (физический) между ферментом и субстратом. Такой контакт «фермент-субстрат» может быть достигнут только диффузией молекул фермента к доступным участкам поверхности целлюлозы.

При этом кроме необходимого соответствия размеров и диффузионной способности ферментов с капиллярной структурой целлюлозы, важное значение имеют кристалличность и содержание сопутствующих компонентов в исследуемой целлюлозе. Известно, что эффективность ферментативного гидролиза возрастает с уменьшением степени кристалличности (СК) и со снижением содержания сопутствующих компонентов (лигнина) [4].

Устойчивость к действию ферментов высоко кристаллической целлюлозы по сравнению с аморфизированной определяется так же конформационной и стерической жесткостью глюкопиранозных звеньев в кристаллических областях целлюлозы.

Таким образом, предварительная подготовка лигноцеллюлозных материалов, обеспечивающая эффективный ферментативный гидролиз целлюлозы, должна гарантировать уменьшение СК целлюлозы и повышение глубины ее делигнификации. Также имеет значение общая поверхность целлюлозного суб-

страта.

Известные методы предварительной подготовки растительных субстратов для ферментативного гидролиза разделяются на химические и физические. Химические методы – методы делигнификации (кислотные и щелочные). При щелочном (сульфатном) методе делигнификации удаление лигнина сопровождается значительными потерями легкогидролизуемой части целлюлозы. При кислотном (сульфитном) методе разрушение лигнина происходит под действием свободной SO<sub>2</sub> и без потерь целлюлозы. Физические методы предварительной обработки растительных композиционных полимеров ограничиваются в основном измельчением их в мельницах различного типа. В результате механического измельчения происходит уменьшение размера частиц, увеличение площади поверхности и значительное уменьшение СК материалов [5, 6, 7].

Данная работа направлена на поиск новых подходов к процессам физико-химической подготовки субстратов на основе лигноцеллюлозы травянистого происхождения для ферментативного гидролиза.

Для этого решался комплекс задач, заключающийся в исследовании влияния активирующих растительное сырье обработок – механохимических и химических воздействий – на физико-химические характеристики и функциональный состав полученных продуктов, а также в установлении закономерностей ферментативной деструкции лигноцеллюлозных материалов от вида и способа их получения.

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объектом исследования являлись стебли ржи, отобранные в конце вегетативного периода (Республика Коми, г. Сыктывкар) с содержанием следующих компонентов: лигнина (23,0±2,0) %, целлюлозы (35,0±2,5) %, минеральных веществ (3,8±0,2) %, экстрагируемых веществ (2,8±0,2) %, пентозанов – (31,0±1,2) %.

Предварительная подготовка растительного материала проведена согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1.




Рисунок 1 – Схема подготовки растительного материала

Делигнификация (щелочная, сульфитная) растительного материала проводилась в лабораторном автоклаве периодического действия в два этапа, заключающихся в пропитке сырья и собственно делигнификации. Основные технологические параметры: равномерное поднятие температуры до 120-125 °С и давления 1,20-1,25 МПа в течение 30-40 мин, общая продолжительность процесса – 90 мин.

S-эмульгирование проводили на установке РПА (роторно-пульсационный аппарат) «S-эмульгатор», с адаптацией технологии получения механической массы из щепы (термомеханической и химикотермомеханической) к соломенному сырью. Высушенные стебли предварительно измельчали (частицы размером 2-4 мм). В емкость «S-эмульгатора» объемом 6 л заливали 3 л реагента (H<sub>2</sub>O или раствор NaOH) и при скорости вращения рото-

ра 100 мин<sup>-1</sup> загружали 100 г подготовленного образца сырья. Эмульгирование проводили в интервале 15-60 мин при температуре 80 °С.

Ультразвуковую обработку (УЗ) проводили на установке Ultraconic Cenerator IL 10 при частоте звука (22±0,5) кГц, выходной мощности 750 Вт, температуре от 45 °С до 65 °С в течение 5-60 мин.

Мацерацию (набухание) сырья проводили в течение 6-8 ч в водной среде.

Полученные образцы подвергались облагораживанию (окислительной делигнификации) пероксидом водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) с расходом 2,5 % от абсолютно сухой навески образца в слабощелочной среде по методике, описанной в работе [8].

В результате определенной комбинаторной подготовки получены образцы, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Спецификация образцов

Обозначение	Схема подготовки
10	Сульфитная делигнификация (Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) – окислительная делигнификация (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )
11	S-эмульгирование (H <sub>2</sub> O) – отбелка (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )
12	S-эмульгирование (H <sub>2</sub> O) – Лиофильная сушка
13	S-эмульгирование (NaOH) – Лиофильная сушка
14	S-эмульгирование (H <sub>2</sub> O) – окислительная делигнификация (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) с УЗ
15	Мацерация – S-эмульгирование (NaOH) – окислительная делигнификация (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) с УЗ

Ферментный гидролиз проводили с использованием ферментных препаратов (ФП) «Брюзайм» и «Целлолюкс-А» по методике [3]. В фильтрате определяли концентрацию реду-

цирующих веществ (РВ) в пересчете на глюкозу спектрофотометрически и концентрацию пентоз железорсиновым способом. Выход РВ рассчитан с учетом коэффициента 0,9, свя-

занного с присоединением молекулы воды к ангидроглюкозным остаткам соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного гидролиза.

Изучение структуры образцов проводили методом рентгенофазового анализа (РФА) на рентгенодифрактометре XRD-600 «Shimadzu» (начальный угол 5,00 град., конечный угол 40,00 град., шаг измерения 0,05 град.). Дифракционная интенсивность измерялась в интервале углов дифракции  $2\theta$  от  $5^\circ$  до  $40^\circ$  с шагом  $5^\circ$ , расчёт СК осуществляли по методу Сегала [9].

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Так как эффективность ферментативного гидролиза лигноцеллюлоз напрямую зависит от содержания сопутствующих компонентов в сырье и СК целлюлозы, то основными критериями в подготовке образцов являлись: степень делигнификации и СК лигноцеллюлозных материалов. Характеристики образцов на основе соломы ржи, подготовленных различными комбинациями обработок, представлены в таблице 2.

Показано, что в результате высокотемпературной делигнификации (образец 10) происходит снижение содержания лигнина на 80 % по сравнению с исходным значением, содержание лигнина в образце достигает 4,1 %. Содержание а-целлюлозы при этом составляет 79 %, что на 40 % выше, чем в исходном сырье.

Процесс S-эмульгирования соломы в водной среде (образец 12 и 14) характеризуется высокими выходами – 95 % и 85 % соответственно и практически полным сохранением природного компонентного состава (содер-

жание лигнина в образце снижается лишь на 3,6 % и составляет 19,4 %).

Процесс S-эмульгирования соломы в 1 %-ном растворе гидроксида натрия (образцы 13 и 15) характеризуется снижением выхода образца до 70 % и понижением содержания лигнина до 6,8 %, содержание а-целлюлозы в образце составляет – 86 %.

Последующая окислительная делигнификация исследуемых образцов (образцы 10, 11, 14, 15) пероксидом водорода в режиме образования гидропероксид-ионов (НОО-) [8] позволяет повысить степень очистки образцов, содержание лигнина в них составляет  $0,8 \pm 3,0$  %. Использование УЗ-интенсификации на стадии окислительной делигнификации образцов (14 и 15) пероксидом водорода в большей степени сказывается на значении содержания лигнина в образце, полученном S-эмульгированием в водной среде (образец 14), снижая его на 88 %. Дополнительная УЗ-обработка образца 15 сопровождается незначительным изменением содержания лигнина и целлюлозы.

Образцы, полученные высокотемпературной делигнификацией и механическим S-эмульгированием в водной среде, незначительно отличаются (~ 6%) по значению средней степени полимеризации, вычисленному по вязкости растворов образцов в кадоксене,  $СП_{cp} = 760$  и  $810$ . Применение УЗ-интенсификации в водной среде и растворе гидроксида натрия при сочетании с окислительной делигнификацией пероксидом водорода способствует снижению  $СП_{cp}$  на 28,4 % и 35,8 % соответственно (от максимального вышеуказанного значения).

Таблица 2 – Характеристика образцов, подготовленных для ферментативного гидролиза

Образец	I степень обработки		II степень обработки		Выход, %	СП <sub>ср.</sub>
	Содержание лигнина, %	Содержание а-целлюлозы, %	Содержание лигнина, %	Содержание а-целлюлозы, %		
00	–	–	23,0	46,0	100,0	–
10	4,1	79,0	0,8	78,5	46,4	810
11	19,4	75,0	3,0	–	87,4	760
12	19,4	75,0	–	–	95,0	800
13	6,8	86,0	–	–	70,0	680
14	19,4	75,0	2,4	74,0	85,5	580
15	6,8	86,0	3,2	78,0	63,0	520

Для оценки изменений, происходящих в структуре лигноцеллюлозных образцов при воздействии химической и механоакустической обработок, использовали метод РФА, позволяющий определить изменение соотношения кристаллических и аморфных

участков в образцах при обработках. На дифрактограммах образцов лигноцеллюлоз (рисунк 2) наблюдаются основные рефлекссы с максимумами в области углов дифракции  $2\theta$   $15,5^\circ$ - $16,0^\circ$ ,  $22,3^\circ$ - $22,5^\circ$  и  $34^\circ$ - $35^\circ$ , характерные для структурной модификации целлюлозы I.




Рисунок 2. – Дифрактограммы лигноцеллюлозных материалов, выделенных из соломы ржи различными способами:  
1 – образец 10; 2 – образец 11;  
3 – образец 15.

Значения СК, рассчитанные по отношению интенсивностей рефлексов при углах дифракции  $2\theta$  в областях  $22,3^\circ$ – $22,8^\circ$  и  $18,5^\circ$ – $18,9^\circ$ , характеризующих кристаллические и аморфные составляющие целлюлозной макромолекулы, представлены в таблице 3.

Учитывая, что СК экстрагированной соломы составляет 75 % [10], сульфитная высокотемпературная делигнификация с последующей обработкой пероксидом водорода лигноцеллюлозы (образец 10) приводит к повышению степени кристалличности, значение которой составляет 80 %. В результате S-эмульгирования сырья в водной среде (образец 11) значение СК понижается до 66,3 %, что указывает на аморфизацию образца в процес-

Таблица 3 – Экспериментальные и расчетные данные дифрактограмм лигноцеллюлоз, выделенных из соломы ржи

Образец	$2\theta$ , град	$I_{002}$	$2\theta$ , град	$I_{am}$	СК, %
10	22,85	2734	18,95	545	80,1
11	22,50	1752	18,85	590	66,3
15	22,35	3070	18,50	1144	62,7




Рисунок 3 – Зависимость концентрации РВ в пересчете на глюкозу от продолжительности ферментации лигноцеллюлозных материалов, полученных из соломы ржи химическими и механохимическими обработками

се обработки. Комбинация механоакустических воздействий на макромолекулу лигноцеллюлозы (образец 15) способствует еще большей аморфизации продукта, СК составляет 62,7 %.

Полученные образцы лигноцеллюлоз были использованы в качестве субстратов для гидролиза ферментным комплексом, состоящим из препаратов «Брюзайм ВГХ» и «Целлолюкс-А». Реакционную способность лигноцеллюлоз при ферментативном гидролизе оценивали по накоплению редуцирующих веществ (РВ) в гидролизатах в течение 84 ч. На рисунке 3 представлена зависимость концентрации РВ (г/дм<sup>3</sup>) в пересчете на глюкозу от продолжительности ферментации исследуемых субстратов, в таблице 4 – конечные концентрации РВ и пентоз, а также выход РВ после 84 ч ферментативной обработки.

Показано, что исследуемые субстраты на основе соломы ржи характеризуются постепенным накоплением РВ в гидролизатах, причем более эффективно из рассматриваемых субстратов ферментативный гидролиз протекает на субстрате № 10. Концентрация РВ через 72 ч обработки составляет 28 г/дм<sup>3</sup>. Повторная добавка ферментативного препарата в субстрат способствует повышению содержания РВ в гидролизате за 12 ч обработки на 4,75 г/дм<sup>3</sup> (конечная концентрация РВ 32,75 г/дм<sup>3</sup>), что составляет лишь 15 % от предыдущего значения. Конечный выход РВ после 84 ч гидролиза составляет 88,4 %.

Образцы 11, 14 и 15, полученные в результате обработок, сочетающих механические и химические воздействия, также характеризуются высоким содержанием РВ в гидролизатах, после 72 ч обработки их значения составляют 22,25, 20,25 и 21,50 г/дм<sup>3</sup>, соответственно. Продолжение ферментативного гидролиза в течение 12 ч при добавлении новой порции препарата повышает концентрацию РВ от 16 % до 25 %, достигая к 84 ч обработки 26,50, 27,00, 25,5 г/дм<sup>3</sup>. В этом случае конечная концентрация РВ составляет 71,6 %, 72,7 % и 68,9 % соответственно. Таким образом, по увеличению количества редуцирующих веществ в пересчете на глюкозу по окончании ферментативной обработки исследуемые субстраты можно выстроить в ряд (10)

> (14) > (11) > (15) > (13), заключив тем самым, что наибольшей реакционной способностью характеризуется образец лигноцеллюлозы, полученный из соломы ржи сульфитным способом с последующей обработкой стабили-

зированным раствором пероксида водорода. При этом вклад пентоз в выход РВ составляет всего 13 %, что свидетельствует о получении глюкозо-пентозного гидролизата с преимуществом именно глюкозы.

Таблица 4 – Характеристики гидролизатов после ферментации субстратов в течение 84 ч

Образец	Конечная концентрация РВ в пересчете на глюкозу, г/дм <sup>3</sup>	Выход РВ в пересчете на глюкозу, %	Конечная концентрация пентозанов, г/дм <sup>3</sup>
10	32,75	88,4	4,45
11	26,50	71,6	4,70
13	12,50	33,8	3,90
14	27,00	72,7	1,30
15	25,50	68,9	0,31

### ВЫВОДЫ

Изучено влияние методов выделения лигноцеллюлозы из соломы ржи и подготовки субстратов на ее основе на реакционную способность к ферментализу.

Показана зависимость доброкачественности субстрата от содержания лигнинной компоненты и степени кристалличности исследуемых образцов лигноцеллюлозы.

При этом трудно сделать определенное заключение о том, что определяет в большей степени повышение эффективности ферментативного гидролиза – уменьшение степени кристалличности целлюлозы, либо увеличение поверхности, доступной для действия ферментов.

Но, несомненно, лигноцеллюлозные материалы, подготовленные на основе соломы ржи, являются перспективными субстратами для получения глюкозо-пентозных гидролизатов с преимущественным содержанием глюкозы (70-88 %).

*Работа выполнена при поддержке совместного проекта фундаментальных исследований № 12-С-3-1007, выполняемого ИХ Коми НЦ УрО РАН совместно с ИПХЭТ СО РАН.*

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. El-Zawawy W.K., Ibrahim M.M., Abdel-Fattah Y.R., Soliman N.A., Mahmoud M.M. Acid and enzyme hydrolysis to convert pretreated lignocellulosic materials into glucose for ethanol production // Carbohydrate Polymers. – 2011. – V. 84. – P. 865-871.
2. Макарова Е.И., Будаева В.В., Митрофанов Р.Ю. Использование мультисубстратных композиций для гидролиза нетрадиционного целлюлозосодержащего сырья // Ползуновский вестник. – 2010. – № 4-1. – С. 192-198.
3. Будаева В.В., Скиба Е.А., Макарова Е.И.,

Золотухин В.Н., Сакович Г.В., Удоратина Е.В., Кувшинова Л.А., Щербакова Т.П., Кучин А.В. Получение лигноцеллюлозных материалов из недревесного сырья и исследование их в качестве субстратов ферментативного гидролиза // Ползуновский вестник. – 2013. – № 1. – С. 215-219.

4. Brethauer S., Wyman Ch. E. Review: Continuous hydrolysis and fermentation for cellulosic ethanol production // Bioresource Technology. – 2010. – V. 101. – P. 4862-4874.

5. Клесов А.А., Сеницын А.П. Влияние физико-химических и структурных факторов целлюлозы на эффективность ее ферментативного гидролиза // Биоорганическая химия. - 1981. – Т. 7, № 12. – С. 1801-1812.

6. Ломовский О.И. Обработка дисперсных материалов и сред. // Межд. периодический сб. научн. трудов. – Изд.: Одесса, 2002. – Вып. 12. – С. 133-149.

7. Шаполова Е.Г., Бычков А.Л., Ломовский О.И. Механическая активация процесса ферментативного осахаривания углеводов рисовой шелухи // Химия в интересах устойчивого развития. – 2012. – № 5. – С. 639-644.

8. Demin V.A., Udoratina E.V., Scherbakova T.P. Acid-Catalytic and Acid-Electrophilic Activation of Lignin before the Delignification by Hydrogen Peroxide // Fifth European Workshop on Lignocellulosics and Pulp. Advances in Lignocellulosics Chemistry for Ecologically Friendly Pulp and Bleaching Technologies/ Proceedings. University of Aveiro, Portugal. – 1998. – P. 137-140.

9. Cao Y, Tan H. Study on crystal structures of enzyme-hydrolyzed cellulosic materials by X-ray diffraction // Enzyme Microb. Tech. – 2005. – V. 36. – N 2. – P. 314-317.

10. Щербакова Т.П., Котельникова Н.Е., Быховцова Ю.В. Сравнительные изучения образцов порошковой и микрокристаллической целлюлозы различного природного происхождения. Надмолекулярная структура и химический состав порошковых образцов // Химия растительного сырья. – 2012. – № 2. – С. 5-14.

**Щербакова Татьяна Петровна**, научный сотрудник лаборатории химии растительных полимеров, кандидат химических наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИХ Коми НЦ УрО РАН), sher.@tatymail.ru, ул. Первомайская, 48, Сыктывкар, 167982, Россия. Тел. (8212) 21-99-61, факс (8212) 21-84-77.

**Удоротина Елена Васильевна**, заведующая лабораторией химии растительных полимеров, кандидат химических наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИХ Коми НЦ УрО РАН), udoratina-ev@chemi.komisc.ru, ул. Первомайская, 48, Сыктывкар, 167982, Россия. Тел. (8212) 21-99-61, факс (8212) 21-84-77.

**Макарова Екатерина Ивановна**, младший научный сотрудник лаборатории биоконверсии, аспирант Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), massl@mail.ru, ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Россия. Тел. (3854) 30-59-85, факс (3854) 30-17-25.

**Будаева Вера Владимировна**, заведующая лабораторией биоконверсии, кандидат химических наук, доцент Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), budaeva@ipcet.ru, ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Россия. Тел. (3854) 30-59-85, факс (3854) 30-17-25.

УДК 661.728.7:577.152.3

## ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРМЕНТОЛИЗА ГИДРОТРОПНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ

В.В. Будаева, Е.И. Макарова, М.Н. Денисова, И.Н. Павлов, Г.В. Сакович

*Исследован ферментативный гидролиз технических и облагороженных целлюлоз, полученных гидротропным способом из мискантуса и плодовых оболочек овса, с применением промышленных ферментных препаратов. Показано, что выход редуцирующих веществ достигает 55-92 % от массы субстрата. Установлено, что добавление поверхностно активного вещества «Твееп 80» обеспечивает увеличение эффективности ферментолиза технической целлюлозы на 12 %.*

*Ключевые слова: гидротропная варка, мискантус, плодовые оболочки злаков, целлюлоза, ферментативный гидролиз, «Целлолюкс-А», «Брюзайм ВГХ», Твееп 80, редуцирующие вещества, глюкоза.*

### ВВЕДЕНИЕ

Фундаментальные исследования ферментолиза целлюлозы являются предметом междисциплинарного изучения в связи с наличием закономерностей между реакционной способностью целлюлозы к ферментолиту и физико-химическими свойствами и структурными характеристиками целлюлозного субстрата [1]. Поскольку свойства и характеристики субстрата в первую очередь определяются способом получения целлюлозы и методами подготовки к ферментолиту, и отсутствуют сведения о результатах ферментолиза гидротропных целлюлоз, за исключением работы [2], то необходимо было провести сравнительный анализ результатов ферментолиза гидротропных целлюлоз, полученных из разных видов сырья, а также технических и облагороженных между собой. Кроме того, известны способы активации ферментолиза добавками органи-

ческих веществ [3].

Целью данной работы является исследование реакционной способности технических и облагороженных целлюлоз, полученных гидротропным способом из мискантуса и плодовых оболочек овса, а также влияния поверхностно активного вещества «Твееп 80» на эффективность ферментолиза.

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Гидротропная делигнификация мискантуса и плодовых оболочек овса (ПОО) проведена на качающемся автоклаве [4] и на универсальной термобарической установке (УТБ) [5] в условиях, описанных ниже.

Варка в автоклаве состояла из предварительного гидролиза двух видов сырья при температуре 140 °С без выдержки по времени (модуль 1:8), затем полученную лигноцеллюлозу варили в 30 %-ном растворе бензоата натрия при тем-